Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATEMREX

DESCRIPCION

Revestimiento al pliolite para fachadas y exteriores en general en base disolvente y con aspecto liso y mate. Formulado con pigmentos y extenders de máxima solidez a la luz y a la intemperie.

PROPIEDADES

Extraordinaria adherencia, resistencia a la alcalinidad del soporte y a coger suciedad, impermeable al agua de lluvia, transpirable y resistente a la intemperie, con elevado rendimiento, cubrición y blancura, siendo auto-limpiable, fácil de aplicar y posibilidad de aplicación a bajas temperaturas.

APLICACIONES

Para la protección, decoración y rehabilitación de fachadas y exteriores en general, sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc., cuando se desee o se exija aplicar una pintura al pliolite de gran calidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liso y mate.
Blancura: Excelente.
Adherencia: Extraordinaria.
Suciedad con el tiempo: Mínima.
Finura: 5,5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad: 95 ± 20 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 8ºC (UNE 48.076).
Densidad: 1,25 ± 0,20 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Cubrición: Excelente.
Rendimiento: 7-10 m^2/L y mano.
Secado: 55 ± 20 minutos a 25 ± 8ºC.
Repintado: 12-24 horas.
Utensilios: Limpieza con Disolvente para Blatemrex, Disolvente Universal o Disolvente Limpieza.
Conservación: Más de un año en envase original cerrado.
Color: Blanco.
COV: 2004/42/II A(c)(450/430) Máx. COVS 429 g/Lt.

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologaciones:
-Permeabilidad al agua UNE-EN 1062-3.
-Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN-ISO 7783-1 y UNE-EN-ISO 7783-2.
-Envejecimiento artificial acelerado UNE 48.251.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
Pintadas: con temple o cales, eliminarlo previamente a fondo. Con pintura eliminar completamente las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de Disolvente para Blatemrex y una segunda mano con un 5-10% aproximadamente.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Dilución: brocha y rodillo: 0-10%; pistola:
10-25% Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador al Disolvente o con Blatemrex diluido con un 30-40% de su disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso.
Pintar sobre superficies secas.
Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envases de 15 L.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 30/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.